

木目調化粧けい酸カルシウム板 ステンド#400 木目

不燃認定番号 NM-3604

ステンド#400抗菌仕様に木目調の新柄がラインナップされました。
木目の風合いに抗菌仕様がプラスされ、安心して癒しの空間を創造します。
不燃認定も取得しておりますので、一般・公共施設を問わず格調高い内装材として
広範な用途が期待でき、コストパフォーマンスにも優れています。

抗菌
木目調

癒し
空間
創造


SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

無機抗菌剤・塗装
化粧表面層
JP0122128A0002T

SIAAマークは、ISO22196法により評価
された結果に基づき、抗菌製品技術協
議会ガイドラインで品質管理・情報公開
された製品に表示されています。

コストパフォーマンスに優れた格調。

柱目柄での癒し空間を創造します。



ISO 22196
for KOHKIN

無機抗菌剤・塗装
化粧表面層
JP0122128A0002T

■標準柄

●不燃認定番号 NM-3604



51F オーク

52F チェリー

53F メープル

54F チーク

※印刷の関係上、実物の色味と多少異なります。あらかじめご了承ください。

●標準規格

化粧層	アクリルウレタン樹脂系塗料 (抗菌仕様)
基材	ハイラック (0.8 けい酸カルシウム板)
サイズ mm	厚さ 6 × 910 × 2420
質量 kg/m ²	5.6
備考	表面四周糸面取り、小口塗装仕上げ

●基材標準物性

* 曲げヤング率は、JIS A 1408、
その他の試験方法は、JIS A 5430 に準じます。

見掛け密度	g/cm ³	0.6以上0.9未満
曲げ強さ〈タテ〉	N/mm ²	10.0以上
曲げヤング率〈タテ〉*	N/mm ²	6 × 10 ³
吸水による長さ変化率	%	0.15以下
熱伝導率	W/m・K	0.18以下

●化粧面の性能

試験項目	結果	試験方法
塗膜密着性	16/16	セロテープ剥離 (JIS K 5600)
表面硬度	2H	鉛筆硬度 (JIS K 5600)
耐汚染性	残色なし	赤クレヨン 24 時間後拭き取り
抗菌性 (抗菌活性値)*	2.0 以上	JIS Z 2801

* 試験菌：黄色ブドウ球菌、大腸菌

●専用副資材 (アルミジョイナー)

品名	サイズ (mm)	品名	サイズ (mm)
6SA型 (出隅)	L=2730	6T型 (目地)	L=2730
6ム型 (入隅)	L=2730	6SK型 (見切)	L=2730
6SL型 (入隅)	L=2730	6SU型 (仕舞)	L=2430、 2730
6SH型 (目地)	L=1820、2430、 2730	6SUII型 (仕舞)	L=2730

※各標準柄の近似色 (単色) での焼付塗装となります。(受注生産)
※形状詳細は高級内装不燃化粧板カタログをご参照ください。

●推奨副資材

(巾木・見切・出隅) 6mm 厚パネル用

品名	サイズ (mm)
見切り25	t12×25×3075
見切り25 (コーナー部材)	t12×150×150
巾木	t12×60×3075
巾木 (コーナー部材)	t12×150×150
出隅	t8×35×35×3075

(目地テープ) ダップ樹脂粘着テープ

品名	厚み・サイズ
目地底テープ (エンボスタイプ)	t0.3mm × 幅 20mm × 50m/巻

※推奨副資材は、製品本体とは材質・色・柄とも同一ではありません。
※詳細については、お近くの支店・営業所にお問い合わせください。



株式会社 エーアンドエー マテリアル

本 社 (建材事業本部) 〒230-8511 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5

TEL.045 (503) 5771 FAX.045 (503) 5774

ホームページ <http://www.aa-material.co.jp>

北海道支店 011 (611) 9201 東北支店 022 (284) 4071 関東支店 045 (510) 0811 中部支店 052 (218) 7731 関西支店 06 (6311) 5255 九州支店 092 (721) 4411